

Tackifier

Tekniskt produktblad

TAC-PR-20180507-06-SE

Produktegenskaper

Vattenbaserad lösningsmedelsfri limdispersion för fixeringslimning av Amtico Access designvinylplattor och textilplattor på golv inomhus. GEV-EMICODE EC1 Plus certifierad (mycket låga emissioner).

Användningsområde

Lämpligt för fixeringslimning av Amtico Access vinylplattor samt textilplattor exempelvis på underlag av betong, sten, keramik, terazzo, träbaserade underlag, befintliga halvhårda golv och installationsgolv som preparerats på rätt sätt. Tackifier rekommenderas inte i miljöer med stora variationer i temperatur, t.ex. vid kraftig direktinstrålning av solljus eller där golven utsätts för tung rullande last, där golven bör permanentlimmas.

Teknisk specifikation

Förpackning	14 kg plasthink
Färg	Naturvit
Konsistens	Krämig, tixotrop
Vikt	Ca 1,1 kg/liter
Åtgång	Ca 100 g/m ² (ca 10 m ² /liter)
Arbetstemperatur	Rumstemp 18-25°C
Torktid	Ca 30 minuter *. (vid 20°C och 65% RF)
Monteringstid	Limmet skall torka till det blir transparent innan plattor appliceras.
Lagring	24 månader från produktionsdatum i oöppnad förpackning (skyddas mot frost, lagras svalt och torrt).
Avfall	Tom hink sorteras som hårdplast för återvinning. Icke torkade limrester sorteras som riskavfall.

* Torktiden varierar beroende på temperatur, luftfuktighet samt hur sugande underlaget är.



Hygien och säkerhet

Vid hudkontakt torka bort med tygtrasa och tvätta med tvål och vatten alt. rengöringskräm. Vid kontakt med ögon, skölj rikligt med vatten och kontakta sjukvård. Utförlig information finns i säkerhetsdatabladet, som du hittar på www.amtico.se

Bruksanvisning

Förberedelser

Underlaget skall vara torrt, rent och jämt samt ha en för ändamålet tillräckligt hållfast yta i enlighet med krav i AMA hus18.

Sprickor, toppar, grader och andra ojämheter i underlaget ska spacklas respektive slipas. Vid läggning på befintliga halvhårda beläggningar skall golvet vara helt fritt från polish, vax och rester av rengöringsmedel.

Vid läggning skall material, underlag och arbetsställe vara uppvärmda till minst 18°C men ej överstiga 25°C. Den relativa fuktigheten i lokalen bör vara mellan 25 och 70 %.

Fukt

Fukthalt skall mätas och dokumenteras enligt AMA hus18 YSC.121 och bör utföras av RBK-auktoriserad fuktkontrollant.

Restfukthalt (AMA hus18 kap. MF) i underlag av betong får ej överstiga 85 % RF vid läggning av vinylgolv. För montering på halter över detta krävs fuktspärssystem, kontakta Amtico International AB för konsultation.

Applicering

Limmet sprids ut jämt på golvet med en korthårig roller. Låt limmet torka till en transparent film innan plattorna läggs.

Åtgång ca 100 g/m², hänsyn till underlagstyp och baksidans textur iaktas.

Vid limning på sugande underlag behandlas underlaget med lämplig primer. Gnid/prensa ut all luft under plattorna, lämpligen med mattvält 45 kg.

Rengöring

Verktyg rengörs med vatten och eventuellt tvål innan limmet torkar. Limspill torkas upp med trasa och vatten innan limmet torkat.

Obs!

Informationen är baserad på mångårig praktisk erfarenhet och tester för bästa arbetsresultat. Eftersom vi som tillverkare ej kan ta ansvar för slutresultat beroende på lokala installationsförhållanden som ligger utom vår kontroll som tillverkare är det av största vikt att användaren utför egen enskild provning och kontinuerlig kontroll.