

Användningsområde

Amtico Entryway entréplattor är tillverkade av högkvalitativ Nylon 6,6 fiber med kompletterande skrapfiber av Nylon 6,6, och är lämpliga för användning i entrézon 2 och 3 inomhus i offentlig miljö som exempelvis i kontor, butiker, restauranger, skolor, hotell och sjukvård.

Över 80 % av all smuts och väta stoppas vid dörren och hindras från att dras in i Era lokaler med rätt anpassat entrésystem.

OBS! Innan du börjar..

Kontrollera att levererat material är rätt design, färg, kvalitet och att materialet inte har några synliga fel. Material som installerats med synbara fel anses som accepterat och därmed ej berättigat till reklamation.

Eventuella avvikelser skall omedelbart rapporteras till Amtico International AB. Förpackningarna skall lagras plant i torrt och väderskyddat utrymme.

Storlek /antal frp:

Ruffian, Recoarse, Take Back 609,6 x 609,6 mm; 2,97m² (8st/box)

Frixion 457,2 x 914,4mm; 2,51 m² (6st/box)

Underlag

Generellt

Entryway-plattorna kan limmas på torra, rena, sprickfria och tillräckligt plana underlag av bland annat betong, spackel, träbaserade skivor och andra lämpliga underlag inomhus. Underlag skall vara fria från damm, fett, vax och polish etc. som försämrar vidhäftning.

Förberedelser

Vid läggning ska material, underlag och arbetsställe vara uppvärmt till normal rumstemperatur, d.v.s. minst 18°C och den relativa fuktigheten (RF) i lokalen ska vara mellan 25-70 % R-F.

Fukt

Fukthalt i underlag skall mätas och dokumenteras av auktoriserad fukt-kontrollant. Restfukthalt (AMA Hus 14 kap MF) för limning på underlag av betong får ej överstiga 85 % RF vid läggning av golv med vinylbaksida. Tillskjutande fukt får ej förekomma.

För läggning på halter över detta krävs särskilda fuktspärssystem, kontakta Amtico International för konsultation.

Vid läggning på träbaserade skivunderlag skall dessa ha en målfuktkvot som maximalt motsvarar 12 %.

Installation

Acklimatisering

Amtico Entryway plattorna och lim skall acklimatiseras i rumstemperatur i minst 24 timmar före installation. Vid extrema förhållanden (ex. vintertid) bör acklimatisering utökas till minst 48 timmar.

Golvets temperatur under brukstiden skall ligga mellan 18°C och 27°C.

Limning

Entréytorna är krävande miljöer varvid vi rekommenderar att Amtico Entryway permanentlimmas med Amtico SF, Amtico HT, Amtico HT Extra eller av annan leverantör rekommenderat golvlim för bästa prestanda. Använd A2 limspredare eller motsvarande, limmängd i enlighet med anvisning för respektive lim. I samband med läggning skall golvet vältas med 45 kilos vält för att säkerställa övervättning. För eventuella klagomål rörande Amtico Internationals limmer hänvisas till respektive fabrikant.

Läggningslayout


För de olika kollektionerna i Entryway-serien rekommenderas följande läggningsriktningar:

Kollektion

Layout


Ruffian
Recoarse

Enkelriktat




Ruffian
Recoarse
Take Back

Schackmönster




Recoarse
Force
Charge
Inertia

Halvförband



Recoarse

Riktningfritt



Plattorna kan dock läggas i andra än ovanstående riktningar utifrån kundens önskemål.

Vid läggning läggs plattorna kant i kant, se till att plattorna inte pressas för hårt samman (kan leda till kantresning). Präglade eller tryckta pilar på plattornas baksida visar tillverknings/luggriktning. Luggen på öglade plattor kan behöva klippas/putsas till på kant där plattor skurits.

Vid läggning i trapp skall plattorna delas i vinkel mellan sätt och plansteg, trappnos skall användas i stegens framkant.