

Amtico Dovetile

Technical Specification

DOV-TS-20200327-02-EN

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/024
Usage Classification	EN ISO 10874		23,34,43
Total Thickness	EN ISO 24346		5.0mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340		1 mm
Weight	EN ISO 23997		9000 g/m ²
Abrasion Resistance	EN ISO 10582		Type 1
Residual Indentation	EN ISO 24343-1		≤ 0.1 mm
Dimensional Stability	EN ISO 23999		≤ 0.15%
Dimensional Stability / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Locking Strength	EN ISO 10582 Annex D		≥ 2 kN/m
Slip Resistance	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2		R10 Class DS 36+ (wet)
Chemical Resistance	ISO 26987		Excellent
Light Stability	ISO 105-B02		≥ 6
Flammability/ Smoke Emissions	EN13501		B _{fl} -s1
Castor Chair Resistance (Type W)	ISO 4918		Pass
Electrostatic Performance	EN1815		≤2 kV
Emissions	IAC Gold		IACG-352-07-11-2020
Emissions COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	
Phthalate Free		 Amtico Dovetile products are manufactured using both phthalate free and biobased plasticisers except for recycled content.	
Surface Treatment			Urethane

Amtico International Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK

T: +44 (0) 24 7686 1409
F: +44 (0) 24 7686 1435
technical.support@amtico.com
amtico.com

amtico
flooring