


















Amtico Dovetile

Technical Specification

DOVH-TS-20210202-02-EN

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/024
Usage Classification	EN ISO 10874		23, 34, 43
Total Thickness	EN ISO 24346		5.0 mm
Wear Layer Thickness	EN ISO 24340		2 mm
Weight	EN ISO 23997		9000 g/m ²
Abrasion Resistance	EN ISO 10582		Type 2
Residual Indentation	EN ISO 24343-1		≤ 0.1 mm
Dimensional Stability	EN ISO 23999		≤ 0.15%
Dimensional Stability / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Locking Strength	EN ISO 10582 Annex D		≥ 2 kN/m
Slip Resistance	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2		R10 Class DS 36+ (wet)
Chemical Resistance	EN ISO 26987		Excellent
Light Stability	EN ISO 105-B02		≥ 6
Flammability/ Smoke Emissions	EN 13501-1		B _{f1} -s1
Castor Chair Resistance (Type W)	EN ISO 4918		Pass
Electrostatic Resistance	EN 1815		≤ 2 kV
Emissions	IAC Gold		Cert No. IACG-352-07-11-2020
Emissions COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	
Emissions	M1		https://cer.rts.fi/en/m1
Phthalate Free		 Amtico Dovetile products are manufactured using both phthalate free and biobased plasticisers except for recycled content.	
Surface Treatment			Urethane